

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО

**ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Издание официальное

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система показателей качества продукции.  
Строительство

ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ  
Номенклатура показателей

ГОСТ  
4.202—79

Quality rating system. Building. Asbestoscement products.  
Nomenclature of characteristics

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19.09.79 № 174 дата введения установлена

**01.07.80**

Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:

- разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- выборе оптимального варианта новых изделий;
- аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.

Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды изделий.

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200—78.

## 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения	Условное обозначение показателя качества
<b>1. Технический уровень</b>	
<b>1.1. Показатели назначения</b>	
1.1.1. Сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс)	$F_{шт}$
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$\sigma_{изг}$
1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс)	$F_{пл}$
1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$P_{ин}$
1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на разрыв, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) или предел прочности при разрыве, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$P_r$ или $\sigma_r$
1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание, Н (кгс), или предел прочности при раздавливании, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$F_{разд}$ или $\sigma_{разд}$
1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), или предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	$F_{изг}$ или $\sigma_{изг}$

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (август 2002 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1983 г. (ИУС 10—83).

© Издательство стандартов, 1979  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения	Условное обозначение показателя качества
1.1.8. Правильность геометрической формы	—
1.1.8.1. Отклонение от плоскостности, мм	—
1.1.8.2. Отклонение от прямоугольности, мм	—
1.1.8.3. Отклонение от прямолинейности, мм	—
1.1.8.4. Отклонение от номинальных размеров, мм	—
1.1.9. Внешний вид (отсутствие видимых дефектов)	—
1.2. Показатели надежности	
1.2.1. Ударная вязкость, кДж/м <sup>2</sup> (кгс · см/см <sup>2</sup> )	$R_{уд}$
1.2.2. Плотность (объемная масса), г/см <sup>3</sup>	$\rho$
1.2.3. Водопоглощение, г/см <sup>3</sup>	$W$
1.2.4. Коробление, мм	$K$
1.2.5. Морозостойкость, цикл	$F$
1.3. Показатели технологичности	
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/туп (для труб и муфт — чел.-ч/кут)	$T_{изг}$
1.3.2. Материалоемкость	$M$
1.3.2.1. Удельный расход цемента, кг/туп (для труб и муфт — кг/кут)	—
1.3.2.2. Удельный расход асбеста, кг/туп (для труб и муфт — кг/кут)	—
1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, %	—
1.4. Показатели транспортабельности	
1.4.1. Масса, кг	—
1.4.2. Габаритные размеры, мм	—
1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования	—
1.5. Эстетические показатели	
1.5.1. Соответствие цвета, интенсивности и равномерности окраски эталону	—
<b>2. Стабильность показателей качества</b>	
2.1. Среднеквадратическое отклонение или коэффициент однородности по показателю 1.1.6 (для труб) или 1.2.2 (для листов)	$S$ или $K_0$
<b>3. Экономические показатели</b>	
3.1. Себестоимость, руб/туп (для труб и муфт — руб/кут)	$C$
3.2. Рентабельность, %	$P/K$
3.3. Годовой народнохозяйственный экономический эффект, руб.	$\mathcal{E}$
3.4. Энергоемкость	—
3.4.1. Расход электроэнергии, кВт · ч/туп (для труб и муфт — кВт · ч/кут)	—
3.4.2. Расход теплоты, тыс · ккал/туп (для труб и муфт — тыс · ккал/кут)	—
<b>4. Конкурентоспособность на внешнем рынке (патентно-правовые показатели)</b>	
4.1. Патентная защита	—
4.2. Патентная чистота	—
4.3. Пригодность для экспорта	—

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Для отдельных видов асбестоцементных изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).

## 2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

2.1. Применяемость критериев качества асбестоцементных изделий в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200—78.

2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня асбестоцементные изделия подразделяют на группы:

- листы;

- трубы;
- панели и плиты покрытий;
- фасонные детали.

2.3. Показатели внешнего вида и требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на изделия всех групп.

2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя качества	Листы			Трубы			Панели и плиты	Фасонные детали
	профилированные		плоские	напорные	безнапорные	муфты		
	волнистые листы	детали						
Сосредоточенная нагрузка от штампа	±	—	—	—	—	—	—	—
Предел прочности при изгибе	±	±	—	—	—	—	—	—
Испытательная планочная нагрузка	±	—	—	—	—	—	—	—
Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость	—	—	—	+	+	+	—	—
Гидравлическое давление при испытании на разрыв или предел прочности при разрыве	—	—	—	+	—	—	—	—
Нагрузка при испытании на раздавливание или предел прочности при раздавливании	—	—	—	+	+	—	—	—
Нагрузка при испытании на изгиб или предел прочности при изгибе	—	—	—	+	+	—	+	—
Ударная вязкость	+	+	+	—	—	—	—	—
Плотность (объемная масса)	+	+	+	—	—	—	+	+
Морозостойкость	+	+	+	—	—	—	+	+

Примечание. Знак «+» означает применяемость; знак «—» — неприменяемость; знак «±» — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.5. Применяемость показателей качества для асбестоцементных изделий, не указанных в табл. 2, (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения.

Редактор *В.Н. Колысов*  
 Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
 Корректор *Р.А. Мещева*  
 Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 09.08.2002. Подписано в печать 30.09.2002. Усл. печ. л. 0,47.  
 Уч.-изд. л. 0,37. Тираж 106 экз. С 7575. Зак. 799.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062 Москва, Лялин пер., 6.  
 Плр № 080102

**Изменение № 2 ГОСТ 4.202—79 Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия асбестоцементные. Номенклатура показателей**

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) № 40 от 04.06.2012

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9115 от 05.01.2014

За принятие изменения проголосовали национальные органы по управлению строительством следующих государств: KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по управлению строительством\*

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

**«Система показателей качества продукции. Строительство. Изделия хризотилцементные (асбестоцементные). Номенклатура показателей**

Quality ratings. Building. Chrysotilecement (asbestocement) products. Nomenclature of characteristics».

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции.

«Настоящий стандарт распространяется на хризотилцементные (асбестоцементные) изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:».

По всему тексту стандарта заменить слово: «асбест» на «хризотил», «асбестоцементные» на «хризотилцементные (асбестоцементные)».

Пункт 1. Таблица 1. Пункты 1.1.1—1.1.7, 1.2.1—1.2.3, 1.3.1, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 3.1.3.2, 3.4.1, 3.4.2 изложить в новой редакции:

Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения	Условное обозначение показателей качества
1.1.1. Сосредоточенная штамповая нагрузка, кН	$F_{шт}$
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа	$\sigma_{изг}$
1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН	$F_{пл}$
1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость, МПа	$P_{ан}$
1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на разрушение от внутреннего давления, МПа, или предел прочности при разрушении от внутреннего давления, МПа	$P_r$ или $\sigma_r$
1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание, Н, или предел прочности при раздавливании, МПа	$F_{разд}$ или $\sigma_{разд}$
1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н, или предел прочности при изгибе, МПа	$F_{изг}$ или $\sigma_{изг}$
1.2.1. Ударная вязкость, кДж/м <sup>2</sup>	$R_{уд}$
1.2.2. Плотность (объемная масса), кг/м <sup>3</sup>	$\rho$
1.2.3. Водопоглощение, % (кг/м <sup>3</sup> )	$W$
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/м <sup>2</sup> (для труб и муфт - чел.-ч/пог. м)	$T_{изг}$
1.3.2.1. Удельный расход цемента, кг/м <sup>3</sup> (для труб и муфт — кг/пог. м)	$M_{ц}$
1.3.2.2. Удельный расход хризотила, кг/м <sup>3</sup> (для труб и муфт — кг/пог. м)	$M_x$
3.1. Себестоимость, руб./м <sup>2</sup> (для труб и муфт — руб./пог. м) или руб./изделие	$C$
3.2. Рентабельность, %	$P$
3.4.1. Расход электроэнергии, кВт·ч/м <sup>2</sup> (для труб и муфт — кВт·ч/пог. м)	—
3.4.2. Расход теплоты, тыс.ккал/м <sup>2</sup> (для труб и муфт — тыс.ккал/пог. м)	—

\* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2014—11—01.

таблицу 1 дополнить пунктами — 1.1.10—1.1.14:

Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения	Условное обозначение показателей качества
1.1.10. Адгезия лакокрасочного покрытия к плите-основе, баллы или МПа	—
1.1.11. Прочность сцепления декоративной крошки с плитой-основой, МПа	—
1.1.12. Условная светостойкость покрытия плит, ч	—
1.1.13. Стойкость покрытия плит к статическому воздействию жидкостей, баллы	—
1.1.14. Стойкость покрытия плит к воздействию климатических факторов, баллы или годы	—

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня хризотилцементные (асбестоцементные) изделия подразделяют на группы:

листы;  
 трубы;  
 панели и плиты;  
 плиты фасадные;  
 фасонные детали».

Пункт 2.4. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Наименование показателя качества	Листы		плоские	напорные	Трубы		Панели и плиты	Плиты фасадные			Фасонные детали	
	профилированные				безнапорные	муфты		ППФГО, ППФРО	ППФЛК, ППФРЛК, ППФДК			
	волнистые	детали										
Сосредоточенная штамповая нагрузка	±	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Предел прочности при изгибе	±	±	+	—	—	—	—	+	—	—	—	
Испытательная планочная нагрузка	±	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Гидравлическое давление при испытаниях на водонепроницаемость	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	
Гидравлическое давление при испытаниях на разрушение от внутреннего давления или предел прочности при разрушении от внутреннего давления	—	—	—	+	—	—	—	—	—	—	—	
Нагрузка при испытаниях на раздавливание или предел прочности при раздавливании	—	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—	
Нагрузка при испытаниях на изгиб или предел прочности при изгибе	—	—	—	+	+	—	+	—	—	—	—	
Ударная вязкость	+	+	+	—	—	—	—	+	—	—	—	
Плотность (объемная масса)	+	+	+	—	—	—	+	—	—	—	+	
Морозостойкость	+	+	+	—	—	—	+	—	+	+	+	
Адгезия лакокрасочного покрытия к плит-основе	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	
Прочность сцепления декоративной крошки с плитой-основой	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Условная светостойкость покрытия плит	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	
Стойкость покрытия плит к статическому воздействию жидкостей	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	
Стойкость покрытия плит к воздействию климатических факторов	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+	—	

Примечания

- 1 ППФГО — плита прессованная фасадная с гладкой поверхностью без защитно-декоративного покрытия (плита-основа)
- 2 ППФРО — плита прессованная фасадная с рельефной поверхностью без защитно-декоративного покрытия
- 3 ППФЛК — плита прессованная фасадная с гладкой поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием
- 4 ППФРЛК — плита прессованная фасадная с рельефной поверхностью с лакокрасочным защитно-декоративным покрытием
- 5 ППФДК — плита прессованная фасадная с защитно-декоративным покрытием декоративной крошкой из природного камня